

非增强 PA66 阻燃剂 CR-M5575

CR-M5575 是针对非增强 PA66 开发的新型无卤阻燃剂。添加 8~12% 可稳定达到 0.4~1.6mm 的阻燃级别。所得 PA66 阻燃塑料的机械性能、热性能保持优异。

物性数据

项目	数据
磷含量	0.45~0.55%
硫含量	0.50~0.60%
氮含量	45.0~46.0%
外观	白色粉体
热稳定温度	>300°C

推荐用量

CR-M5575 添加量	UL94 等级
8~12%	V0@0.4~1.6mm

加工工艺

可参照基材推荐的工艺参数，详细参数请参考应用案例。

产品包装

20kg/包。样品可按照要求包装。

*本资料中推荐使用数据可作为各种用途的参照。其中内容伴随着新的技术改进也会有一些修正。所以在设计产品时，产品的使用环境、结构需充分考虑，产品是否发生各种问题需设计公司自行判断。