

PBT 聚酯塑料阻燃剂 ER-M3288

ER-M3288 是针对非增强 PBT 开发的新型无卤阻燃剂。可达到 0.8~1.6mm 的 V0 阻燃级别。与传统阻燃剂相比在韧性和流动性上更具优势。

物性数据

项目	数据
磷含量	1.80~2.20%
硫含量	1.90~2.30%
氮含量	35.7~36.7%
外观	白色粉体
热稳定温度	>300°C

推荐用量

添加量	阻燃等级
10~14%	V0@0.8~1.6mm

加工工艺

可参照基材推荐的工艺参数，其中加工温度可低于基材 10°C-20°C。详细参数请参考应用案例。

产品包装

20kg/包。样品可按照要求包装。

*本资料中推荐使用数据可作为各种用途的参照。其中内容伴随着新的技术改进也会有一些修正。所以在设计产品时，产品的使用环境、结构需充分考虑，产品是否发生各种问题需设计公司自行判断。