

PC 聚碳酸酯流动剂 AF-25

AF-25 是针对聚碳酸酯 PC 开发的流动改善剂，与 PC 有极佳的相容性。可大幅度提升 PC 的流动性，同时不影响其透明性，机械性能和热性能。

物性数据

项目	数据
外观	白色粉体
热稳定温度	>320℃

推荐用量

添加量	熔融指数
0.1~0.5%	提高 30~300%

加工工艺

加工工艺按照基材厂家推荐温度即可。AF-25 的加入能够有效的提高熔体的流动性，在加工时可以适当降低压力或温度。

产品包装

20kg/包。样品可按照要求包装。

*本资料中推荐使用数据可作为各种用途的参照。其中内容伴随着新的技术改进也会有一些修正。所以在设计产品时，产品的使用环境、结构需充分考虑，产品是否发生各种问题需设计公司自行判断。