

PC 阻燃母粒 MB-PC10C

MB-PC10C 为 PC 阻燃母粒，可使 PC 在 0.1~1.6mm 厚度时达到 V0 阻燃级别，且不影响其透明性。所得阻燃 PC 具有良好的流动性和加工性。

物性数据

项目	数据
阻燃剂含量	10%
外观	透明颗粒

推荐用量

添加量	阻燃等级
20~50%	V0@0.1~1.6mm

加工工艺

MB-PC10C 在真空干燥 (100°C, 3h) 后与原料混合挤出。挤出时加工温度可低于基材 20~30°C 左右。

产品包装

25kg/包，样品可按照要求包装。

*本资料中推荐使用数据可作为各种用途的参照。其中内容伴随着新的技术改进也会有一些修正。所以在设计产品时，产品的使用环境、结构需充分考虑，产品是否发生各种问题需设计公司自行判断。