

TPU 热塑性聚氨酯流动剂 BF-21

BF-21 是针对热塑性聚氨酯 TPU 开发的流动剂。少量（0.05~0.1%）添加即可明显改善其流动性，同时不会对其机械性能产生影响。

物性数据

项目	数据
外观	无色透明液体
粘度	500±30mpa.s
热稳定温度	>270°C

推荐用量

添加量	熔融指数
0.05~0.1%	提高 30%~100%

加工工艺

BF-21 即可在聚合阶段加入，也可在改性时添加。改性时加工温度可低于基材 10~20°C 左右。

产品包装

20kg/桶。样品可按照要求包装。

*本资料中推荐使用数据可作为各种用途的参照。其中内容伴随着新的技术改进也会有一些修正。所以在设计产品时，产品的使用环境、结构需充分考虑，产品是否发生各种问题需设计公司自行判断。